

EUROLUB

Lagerfit Lithoplex EP 2

Lagerfit Lithoplex EP 2 - высокотемпературная литиевая комплексная смазка синего цвета на основе полусинтетических жидкостей.

| | |
|-----------------------------|---|
| Варианты применения: | Lagerfit Lithoplex EP 2 подходит для смазывания роликовых подшипников и подшипников скольжения при экстремальных нагрузках при высоких температурах. Особенно рекомендуется для смазывания подшипников колес грузовых автомобилей и скоростных автомобилей. |
| Свойства: | <ul style="list-style-type: none"> • рабочая стабильность • стабильность к окислению • стойкость к высокому давлению • водостойкость • термостойчивость • способность к сцеплению • хорошая защита от коррозии |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Назначение DIN 51502: | КР 2 N-30 |
| | Berg.Achsen 02.1040.45.00 |

| | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|
| Поставка: | Арт.№ 714400 | 24 x 400 г | картриджи |
| | Арт.№ 714500 | 30 x 500 г | картриджи |
| | Арт.№ 714005 | 5 кг | пластиковый флакон |
| | Арт.№ 714025 | 25 кг | пластиковый бочонок |
| | Арт.№ 714050 | 50 кг | металлический бочонок |

Технические данные:

| Данные: | Единица: | Метод: | |
|--|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Рабочая температура при постоянной смазке | °C | | -30 до +150 |
| Кратковременная пиковая температура | °C | | +200 |
| Температура каплеобразования | °C | ASTM D 2265 | больше 250 °C |
| Рабочая пенетрация | 1/10 мм | ASTM D 217 | 265 до 295 |
| Водостойкость | | DIN 51807 T1 | 1 – 90 |
| Защита от коррозии | | DIN 51802 | уровень коррозии 0 |
| Уплотнитель | | | Литиевое мыло |
| Вязкость базового масла при 40°C | мм ² /с | ASTM D 445 | около 200 |
| FAG-FE9 – тест при 150 °C | | DIN 51821-02-A/1500/6000-150 | F50 > 100 ч |
| 4 испытания на твёрдость вдавливанием шарика, сварочная нагрузка | N | DIN 51350 | 3000 |

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

| | |
|---|--|
| EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com | печать: 22.09.2020, изготовлено 01.07.2020 |
| | 714xxx_TDS_RU |
| | страница 2 из 2 |