產品信息

EUROLUB
钢丝绳润滑脂 TW

产品特性：	钢丝绳润滑脂 TW 是金属表面（小的金属零件）以及用于对机动车空腔进行防腐处理的临时防腐剂。

应用：	钢丝绳润滑脂 TW 包含溶剂。溶剂蒸发后，会在表面上形成一层薄薄的防滑膜。已调制为易于处理或涂抹的低粘度。在按规定使用的情况下，可以可靠地保护防腐表面免受腐蚀。 钢丝绳润滑脂 TW 可以通过喷涂、浸渍或刷涂在常温下涂抹到清洁过的金属表面上。 适用于表面的合适处理温度约为 25 到 35° C。经过 2 到 8 个小时充分的空气流动后，会形成一层防腐膜。 待处理工件表面的温度必须至少高于露点 3° C。

存放：	在最高 +30° C 的温度下存放在密闭的原装容器中。如果存放温度 <+10° C，使用前则需将其加热到 30° C，并使其均匀。

交付形式：	产品编号 720600	12 x 600 ml	喷雾罐
	产品编号 720001	12 x 1 升	铁皮罐
	产品编号 720005	5 升	铁皮罐
	产品编号 720020	20 升	罐装
	产品编号 720208	208 升	无库存 / 只能预订

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：16.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日

技术数据：	
密度 (15° C)：	0.86 g/ml
粘度（25° C 时的流出时间，#4）	>40 s
滴点 (Ubbelohde)，（固体）DIN 51801，第 2 部分	> 80 ° C
固体含量	50 %
溶剂中的芳烃含量	< 0.1 %
层厚	80 - 100 µm
涂抹量	285 g/m²
标识：	参见当前的安全数据表。
一般提示：	无

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。